

平成18年 4月 3日

御中

三和化工株式会社
京都市南区上鳥羽仏現寺町56番地
〒601-8103 TEL075-671-5430

試験成績書

1. 試料名： サンプルカ L-2500NN

2. 試験方法： JIS K6767¹⁹⁹⁹

3. 試験結果

試験項目	単位	測定値	
見掛け密度	kg/m ³	34	
引張強さ	MPa	0.41	
伸び	%	173	
圧縮応力	10%	kPa	35
	25%	kPa	54
	50%	kPa	116
圧縮永久歪	30分後	%	9.5
	24時間後	%	3.3
熱的安定性 (B法)	%	-2.1	
吸水率 (B法)	g/cm ³	0.002	
難燃性	UL94	HF-1認定	

注) 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。