

御中

三和化工株式会社
京都市南区上鳥羽仏現寺町56番地
〒601-8103 TEL075-671-5430

試験成績書

1. 試料名：スーパーオプセル LC-3000#2NN
2. 試験方法：JIS K6767¹⁹⁹⁹
3. 試験結果

試験項目	単位	測定値	
見掛け密度	kg/m ³	35	
引張強さ	MPa	0.11	
伸び	%	200	
圧縮応力	10%	kPa	5
	25%	kPa	6
	50%	kPa	8
圧縮永久歪 50%	30分後	%	2.8
	24時間後	%	1.4
熱的安定性 (B法)	%	-1.8	
吸水率 (B法)	g/cm ³	-	

注) 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。