

## 常州三和塑胶有限公司

## 产品性能表

品名 ( GRADE ): 三元乙丙橡胶闭孔发泡材料(EB-2015)				
测试标准 ( STANDARD OF TEST ): 参照 Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
表观密度 DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	110-170	113.2	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 200	572.9	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 150	182	GB/T 6344-2008
压缩强度 COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≥ 20	46.7	ASTM D 1056
压缩永久变形 COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	21.8	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 400	572	GB/T10808-2006
硬度 HARDNESS	°	10-20	15	邵氏 C 型
高温试验 ( 120°C 24h )	%	----	11	GB/T 17794-2008
低温试验 ( -40°C 5h )	---	柔软无龟裂	符合	GB/T 17794-2008
备注：				
				

检验员：陈晓兰

审核：宋秋华