

常州三和塑胶有限公司

产品性能表

品名 (GRADE): 开孔型橡胶发泡材料(EK-1108)				
测试标准 (STANDARD OF TEST): 参考 Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
表观密度 DENSITY	Kg/m ³	60-120	71.4	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 50	161.5	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 150	176	GB/T 6344-2008
压缩强度 (压缩 50%) COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≤ 5.0	3.2	ASTM D 1056
压缩永久变形 (压缩 50%) COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	9.0	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 300	390	GB/T10808-2006
备注： <div data-bbox="523 1422 893 1579" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1200 1691 1378 1731" style="text-align: right;"> 检验专用章 </div>				

检验员：陈晓兰

审核：宋秋华